

Bisco

CE0459

CHOICE™ 2 / *Light-Cured*

Veneer Cement

Instructions for Use

FI

IN-149R5
Rev. 11/14



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-BIS-DENT

CHOICE™ 2 Laminaattisementti YLEISIÄ TIETOJA

CHOICE 2 L/C on väristabiili ($\Delta E < 1.2^*$), korkean puristuslujuuden omaava, valokovetteinen resiniisementti, joka on suunniteltu yksinomaan posliiniin, litiumdisiliikaatin ja epäsuorien yhdistelmämuovilaminaattien sementointiin.

CHOICE 2 TRY-IN PASTE sävyt ovat saatavilla erikseen ja niitä voidaan käyttää lopullisen sementoinnin estetiikan visualisointiin ja ennaltamäärittämiseen.

KÄYTTÖINDIKAATIOT:

- Posliiniin, litiumdisiliikaatin tai yhdistelmämuovilaminaattien sementointi

Kontraindikaatiot:

- ALL-BOND UNIVERSAL®:ia ei saa käyttää potilaille, joilla on aiemmin esiintynyt vakavia allergisia reaktioita metakrylaattiresiineille.

Varoitukset:

- ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3® ja BIS-SILANE™ ovat erittäin tulenkarkoja.
- Fluorivetyhappo on erittäin voimakas ja aggressiivinen kemikaali. Tätä tuotetta ei saa käyttää, ennen kuin nämä PORCELAIN ETCHANT® (9,5% HF) -ohjeet on luettu huolella ja ymmärretty.
- Vältä aineiden roiskumista silmiin. Jos tuotetta joutuu kosketuksiin silmien kanssa, huuhtele runsaalla vedellä ja käännä heti lääkärin puoleen.
- Etsausaineen sisältämä fosforihappo ärsyttää voimakkaasti silmiä ja ihoa. Vaurio saattaa syntyä mikäli etsausaineen annetaan olla iholla tai limakalvolla pidemmän ajan. Jos etsausainetta joutuu silmiin, huuhtele runsaalla vedellä ja ota heti yhteyttä lääkäriin. Jos ainetta joutuu kosketukseen muiden kudosten kanssa, huuhtele välittömästi runsaalla määrällä vettä useiden minuuttien ajan.
- Sidosaineita käytettäessä kontaminaatio heikentää dentiinisidosta ja voi lyhentää täyteen pitkäaikaiskestävyyttä. Kofferdamin käyttämistä suositellaan kaikkiin käyttökohteisiin, joissa kontaminaatio voi olla mahdollista.
- Lisätietoja riskeistä ja turvallisuudesta on tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa.

Maistutus:

- Ristikontaminaatio: Tuote saattaa sisältää kertakäyttöisiä osia. Hävitä käytetyt tai kontaminoituneet lisävarusteet. Älä puhdista, desinfioi tai käytä uudelleen.

Varotoimet:

- Käytä ALL-BOND UNIVERSAL tai ALL-BOND 3 välittömästi annosteltuaasi sen sekoituscuppiin. Pitkä altistuminen ilmalle ja valolle voi johtaa liuottimen haihtumiseen ja sidosaineen paksuuntumiseen.
- Vältä iho- ja kosketusta: polymeroitumattomat resiniitit voivat aiheuttaa ihoärsytystä herkkillä henkilöillä. Jos ainetta joutuu iholle, pese saippualla ja vedellä.
- Valokovettajan valokärkeä on pidettävä mahdollisimman lähellä kohtisuorassa resiniipintaan nähden. Jos valokovettava pinta on suuri, alue kannattaa jakaa useisiin osiin jotka valokovetetaan erikseen.
- Jos hampaassa on käytetty ZOE:tä sisältäviä aineita 2–3 viikon sisällä, puhdista hampaan pinta riittävästi hankausaineella ennen sidosaineen käyttöä.
- Sidosaineen riittämätön ilmakeiveys ei poista liuotinainetta täysin ja voi siten herkistää sidoslujuutta ja aiheuttaa jälkiherkkyyttä.
- Suojaa UNI-ETCH® suoralta auringonvalolta.
- Valokovettajan matala teho voi aiheuttaa huonon sidoksen.
- Sidosaineen ylimääräinen kasaantuminen saattaa estää täyteen asianmukaisen istuvuuden.
- Katso viimeinen käyttöpäivä aina tuotteen omasta tuote-etiketistä.

KÄYTTÖOHJEET

LAMINAATTIEN KIINNITTÄMINEN:

RESTAUAATION VALMISTELU JA KOKEILU:

A. POSLIINI- TAI LITIUMDISILIKAATTILAMINAATIT

1. Varmista, että posliinilaminaatti on etsattu asianmukaisesti tai etsaa laminaatti valmistajan ohjeiden mukaisesti fluorivetyhappolla (kuten 9,5 % PORCELAIN ETCHANT).

2. Harjaa 1–2 silaanikerrosta (käytettäessä BIS-SILANE 2-osaista posliiniprimeria, sekoita osat A ja B suhteessa 1:1) laminaattien sisäpuolelle. Odota 30 sekuntia ja ilmakeivää.

HUOMIO: Primeroidun posliinin pinta näyttää samalta ennen silanointia ja sen jälkeen.

3. Puhdista preparoiu hampas hohkakivellä, huuhtelee ja kuivaa.

4. Kokeile silaanilla päällystettyjä laminaatteja hampaaseen, jotta ne istuvat hyvin. Levitä haluttu sävy **CHOICE 2 TRY-IN PASTE** laminaatin pinnoille ja aseta varovasti hampaiden päälle.

HUOMIO: TRY-IN PASTE ei kovetu ja soveltuu yhteen vastaavan resiniisementin kanssa.

5. Kun haluttu **CHOICE 2** -värisävy on määritetty, poista laminaatti ja huuhtelee sekä hampas että laminaatti vedellä. Laminaatti on huuhdeltava huolellisesti vedellä (tai mieluiten ultraäänessä, tislattulla vedellä tai etanolilla/isopropyylialkoholilla 2–3 minuuttia ja sen jälkeen se on kuivatava).

B. YHDISTELMÄMUOVILAMINAATIT

1. Puhdista preparoiu hampas hohkakivellä, huuhtelee ja kuivaa.

2. Kokeile yhdistelmämuovilaminaatteja hampaisiin, jotta ne istuvat hyvin. Levitä haluttu sävy **CHOICE 2 TRY-IN PASTE** laminaatin pinnoille ja aseta varovasti hampaiden päälle.

HUOMAUTUS: TRY-IN PASTE ei kovetu ja soveltuu yhteen vastaavan resiniisementin kanssa.

3. Kun haluttu **CHOICE 2** -värisävy on määritetty, poista laminaatti ja huuhtelee sekä hampas että laminaatti vedellä. Laminaatti on huuhdeltava huolellisesti vedellä (tai mieluiten ultraäänessä, tislattulla vedellä tai etanolilla/isopropyylialkoholilla 2–3 minuuttia ja sen jälkeen se on kuivatava).

4. Hiekkapuhalla kevyesti laminaatin sisäpinta 1–2 sekunnin ajan. Huuhtelee ja kuivaa.

HAMPAAN PREPAROINTI:

1. Puhdista preparoidut hampaat hohkakivellä. Huuhtelee ja kuivaa.

2. Eristä preparoidut hampaat (mieluiten kaksi kerrallaan) metallifolioilla tai Mylar-stripeillä.

3. Etsaa kille ja dentiini UNI-ETCH :llä (32 % fosforihappo) 15 sekunnin ajan. Huuhtelee huolellisesti ja poista ylimääräinen vesi, älä kuivaa; preparoinnin pitäisi olla näkyvästi kostea.

4. Levitä sidosaine valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

ALL-BOND 3 -KÄYTTÄJÄT: Sekoita osat A ja B suhteessa 1:1 ja levitä 1–2 peräkkäistä kerrosta hampaaseen. Kuivaa varovasti mutta perusteellisesti, jotta liuotin haihtuu. Pinnan tulee olla kiiltävä; jos näin ei ole, levitä toinen kerros ALL-BOND 3:sta ja ilmakuivaa. Valokoveta 10 sekuntia.

ALL-BOND UNIVERSAL -KÄYTTÄJÄT: Vie kaksi eri kerrosta ALL-BOND UNIVERSALia ja hankaa preparointia mikrobrushilla 10–15 sekuntia per kerros. Älä valokoveta kerrosten välillä. Haihduta ylimääräinen liuotin huolellisesti ilmapuustilla vähintään 10 sekuntia niin ettei materiaalin pinnalla ole enää näkyvää liikettä. Pinnan tulee näyttää tasaisen kiiltävältä. Jos näin ei ole, annostele lisäkerros ALL-BOND UNIVERSALia ja ilmakuivaa. Valokoveta 10 sekuntia.

5. Poista metallifolio tai mylar-stripsit.

SEMENTOINTI:

1. Levitä hyvin ohut kerros HEMA-tonta resiniä, kuten PORCELAIN BONDING RESIN* laminaatin sisäpinnalle. ÄLÄ VALOKOVETA.

2. Levitä runsas määrä valittua sävyä **CHOICE 2** -laminaattisementtiä laminaatin sisäpinnalle.

3. Työskennellen pareittain, aseta varovasti yksi laminaatti kerrallaan ja ohjaa varovasti molemmat laminaatit paikoilleen passiivisella paineella.

4. Valokoveta molempia 3–5 sekunnin ajan asettaaksesi laminaatit paikoilleen.

5. Poista liiallinen sementti.

6. Valokoveta jokainen laminaatti 40 sekunnin ajan linguaalisesti ja 40 sekunnin ajan faciaalisesti.

SÄILYTYS: Säilytä huoneenlämmössä (20°C/68°F - 25°C/77°F).

TAKUU: Bisco Inc. tunnustaa vastuunsa korvata vialliseksi osoittautuvat tuotteet. Bisco Inc. ei vastaa mistään suoria tai seuraussellista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä kuvatulla tavalla. Käyttäjän vastuulla on määrittää ennen käyttöä tuotteen sopivuus aiottuun tarkoitukseen. Käyttäjä ottaa itselleen kaikki asiaan liittyvät riskit ja vastuut.

* CHOICE ja BIS-SILANE ovat BISCO, Inc:n tavaramerkkejä.

ALL-BOND 3, ALL-BOND UNIVERSAL ja UNI-ETCH ovat BISCO, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

PORCELAIN ETCHANT ja PORCELAIN BONDING RESIN ovat BISCO, Inc:n valmistamia tuotteita.

▲ ΔE < 2 ei ole ihmissilmän havaittavissa.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-BIS-DENT
847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92