

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. **DA**

CERASMART™ 270

KRAFTABSORBERENDE HYBRIDKERAMISK CAD/CAM BLOK

Må kun anvendes af dental personel/tandlæger i de anbefalede indikationer.

INDIKATIONER:

- Metallfrie indirekte restaureringer: fuldkroner, inlay, onlay, laminerede facader
- Implantatud understøttede kroner

KONTRAINDIKATIONER:

Undgå brugen af dette produkt hvis patienten har kendte allergier mod methacrylatpolymyer.

PRÆPARATIONENS UDFORMNING

Når restaureringen udformes skal følgende dimensioner respekteres:

- Minimum vægtykkelse skal være 1,5 mm. 1 mm i kantområder. Præparer kanterne med en dyb chamfer eller afrundet skulder. (figur 1)
- Ved inlays og onlays skal alle indre kantlinjer afrundes. Undgå at have kanter i direkte okklusal kontakt med antagonistten.
- Minimum tykkelse på restaureringen skal være 1.5 mm i pit og fissur områder og 1,5 mm. i cuspmråder.

FRÆSNING

Henvis til fræseenhedernes respektive instruktionsmanualer. Vælg Fræseprogrammet til CERASMART270 eller kompositisres blokke. Efter fræsning kontrolleres restaureringen for:

- misfarvninger forbundet med fræseprocessen
- outbreaks (ujævnheder)
- revner

Hvis restaureringen er mangelfuld standses videre bearbejdning.

FINISHING OG POLERING

Finish og polér med grove og fine silikonespidser. DIAPOLISHER PASTE kan anvendes til højglans polering.

Bemærk:

Når der justeres og poleres på restaureringen anvend da et støvfilter og brug støvmaske/mundbind for at undgå at inhalere støvet. Brug beskyttelsesbriller.

CEMENTERING

- Sandblæses med 25-50 µm alumina. 0.15MPa/1.5bar er anbefalet.
- Blæs restaureringen med olefri luft eller rens med ultralyd og tørlæg.
- Rens med alkohol for at fjerne oliealam
- Overfladen behandles med silan som f.eks. CERAMIC PRIMER II eller G-Multi PRIMER.
- Cementer med adhævis resincement, f.eks G-CEM LinkForce. NOTE:

For instruktion til CERAMIC PRIMER II, G-Multi PRIMER eller G-CEM LinkForce henvises til respektive anvisninger fra producenten.

Med flussyre ætsning

- Behandles med flussyre (5%) i 60 sek.
- Skylles med vand eller i ultralydsbad, renses og tørres
- Overfladen behandles med silan som f.eks. CERAMIC PRIMER II eller G-Multi PRIMER.
- Cementer med adhævis resincement, f.eks G-CEM LinkForce. NOTE:
- For instruktion til CERAMIC PRIMER II, G-Multi PRIMER eller G-CEM LinkForce henvises til respektive anvisninger fra producenten.
- Flussyre er kun til extern brug og må ikke anvendes oralt
- Fosforsyre kan også anvendes til afræsning af overfladen. Overfladen gnubbes med mikrobrush i 10-15 sek.

SUPPLERENDE APPLICERING OG REPARATION
Rens med diamant spids eller hårdmetallbor gøres bonding-området ujævnt/rul. Applicér CERAMIC PRIMER II eller G-Multi PRIMER for at forbedre adhesionen og tørlæg overfladen. Påfør bonding i henhold til fabrikantens anvisninger. Fortsæt appliceringen af komposit. G-æniäl Universal Flo eller G-æniäl Universal Injectable anbefales for at opnå en homogen restaurering da de indeholder samme teknologi (flexibel nano keramik) som CERASMART270. I dette tilfælde, er den mellemliggende bonding ikke nødvendig.

KARAKTERISERING

Når der er behov anbefales det at anvende OPTIGLAZE color eller GRADIA PLUS Lustre Paint til karakterisering og glaze. Sandblæs med 25-50µm alumina (0.15MPa/1.5bar.), skyl og tørlæg. Påfør CERAMIC PRIMER II eller G-Multi PRIMER, blæs og applicer OPTIGLAZE color eller GRADIA PLUS Lustre Paint. OPTIGLAZE color og GRADIA PLUS Lustre Paint kan kun polymeriseres med en lampe med en bølgelængde på 390-430 nm. Henvis til de respektive instruktionsmanualer.

FARVER

5 Vita Shades™ tilgængelige i to translucenser:
- Høj Translucent (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
- Lav Translucent (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5LT, B1 LT
- En blegningsfarve (BL)

*Vita® er et registreret varemærke fra Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Tyskland.

STØRRELSE

Fås i 3 størrelser: 12, 14, 14L

PAKNINGER

5 blokke pr. boks/æske

OPBEVARING

For optimalt resultat skal det opbevares i rumtemperatur (4-25°C / 39,2-77,0°F), beskyttes fra direkte sollys og høj fugtighed.

ADVARSEL

- I sjældne tilfælde kan dette produkt forårsage overfølsomhed hos nogle personer. Hvis sådanne reaktioner optræder ophøres brugen af materialet og læge konsulteres.
- Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i hht GHS. Læs altid op på alle arbejdshygiejniske anvisninger som kan findes på:

http://www.gceurope.com eller for Amerika http://www.gcamerica.com
De kan altid rekvireres hos dit depot.

Revideret senest: 08/2018

CERASMART™ 270

STRESSABSORBERANDE HYBRIDKERAMISKA CAD/CAM BLOCK

Ska endast användas av utbildad tandvårdspersonal inom de rekommenderade indikationerna.

INDIKATIONER

- Metallfria indirekta restaurationer: fullkronor, inlay, onlay, skalfasader
- Implantatstöddå kronor

KONTRAINDIKATIONER

Undvik att använda denna produkt på patienter som har kända allergier mot metakrylatpolymyer.

PREPARATIONEN

Når restaurationerna ska utformas så ska nedan minimum dimensioner respekteras:

- Väggarnas tjocklek ska minst vara 1.5 mm. 1.0 mm vid preparationsgränserna.
- Preparationen ska antingen utföras som en djup chamfer eller som en rund skulderpreparation. (Figur 1)
- För inlays och onlays, tillse att alla interna kanter och vinklar ska vara jämnt avrundade. Undvik att ha preparationsgränser i direkt okklusal kontakt med antagonisten.
- Restaurationens tjocklek ska vara minst 1.5 mm i fissurområdet och minimum 1.5 mm vid kusparna.

FRÅSNING

Vi hänvisar till respektive bruksanvisning för dessa fråsmaskiner. Välj fråsprogram för CERASMART270 eller kompositisblock.

Efter fräsning, kontrollera restaurationen gällande:

- Misfärfärgningar som kan härledas till fräsprocessen
- Frakturer
- Krackskellningar

Ifall restaurationen skulle bedömas som undermålig, avbryt tillverkningen.

FINISHING OCH PUTS

Finishing och puts utförs bäst med både grova och fina silikonspetsar. DIAPOLISHER PASTE kan användas för att erhålla högglansiga ytor. Notera:

I samband med finishing och puts, använd dammsugare och använd ansiktsmask för att undvika inhalerande av dammpartiklar. Använd skyddsglasögon.

CEMENTERING

Med Blåstringsteknik

- Sandblåstring med 25-50µm aluminium 0.15MPa / 1,5 bar rekommenderas.
- Blås restaureringen med olefri luft eller rengör med ultraljud och blåstra sen torr.
- Rengör med alkohol för att avlägsna oljerester.
- Behandla ytan med ett silan, såsom CERAMIC PRIMER II eller G-Multi PRIMER.
- Cementera med ett adhesivt resincement såsom G-CEM LinkForce. NOTER:

Innan du använder CERAMIC PRIMER II, G-Multi PRIMER eller G-CEM LinkForce, hänvisar vi till respektive tillverkares instruktioner.

Etsning med fluorvåtesyra

- Behandla med fluorvåtesyra (5%) under 60 sekunder.
- Tvätta med spridd vattenstråle eller ultraljud och blåstra torrt.
- Behandla ytan med ett silan, såsom CERAMIC PRIMER II eller G-Multi PRIMER.
- Cementera med ett adhesivt resincement såsom G-CEM LinkForce. NOTER:
- Innan du använder CERAMIC PRIMER II, G-Multi PRIMER eller G-CEM LinkForce, hänvisar vi till respektive tillverkares instruktioner.
- Fluorvåtesyra Endast för extraoralt bruk och får inte användas i munhålan.
- Fosforsyra (35-37%) kan också användas i syfte att rengöra ytan, förträdsevis tillsammans med en microbrush under 10-15 sekunder.

YTTERLIGARE APPLICERING OCH REPARATION

Rugga upp de ytor som ska bondas. Använd en lämplig diamant eller hårdmetallborr. Applicera CERAMIC PRIMER II eller G-Multi PRIMER för att förbättra adhesionen, torklägg därefter. Applicera din bonding i enlighet med tillverkarens anvisningar. Fortsätt därefter med appliceringen av det utav dig valda kompositbaserade restaurationsmaterialet. G-æniäl Universal Flo eller G-æniäl Universal Injectable rekommenderas i syfte att skapa en sa homogen yta som möjligt.
Ovan produkter innehåller samma flexibla nano-keramikteknologi som CERASMART270. Ifall detta är fallet, så är detta mellansteg är inte nödvändigt.

KARAKTARISERING

Narsom onskvart, OPTIGLAZE color eller GRADIA PLUS Lustre Paint rekommenderas både som ytkaraktarisering och glaze. Sandblåstra med 25-50µm Al-Oxid (0.15MPa/1.5bar.), rengör och torklägg. Applicera CERAMIC PRIMER II eller G-Multi PRIMER, torklägg och applicera OPTIGLAZE color eller GRADIA PLUS Lustre Paint. OPTIGLAZE color og GRADIA PLUS Lustre Paint kan endast ljuspolymeriseras med en ljushardare som ger en vaglängd mellan 390-430 nm. Vi hänvisar här till respektive bruksanvisning.

FÄRG

5 Vita färger™ tillgängliga i två translucenser
- Hög Translucens (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
- Låg Translucens (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
- En s.k. bleachfärg (BL)
- En s.k. bleachfärg (BL)
*Vita® är ett registrerat varumärke som tillhör Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Tyskland.

STORLEK

Finns tillgängligt i 3 storlekar: 12, 14, 14L

FÖRPACKNING

5 block per förpackning

FÖRVARING

För optimala resultat, förvara produkten i rumtemperatur mellan (4-25°C / 39,2-77,0°F), undvik direkt solljus och hög fuktighet.

VARNING

1. I sällsynta fall kan denna produkt orsaka sensibilitet hos vissa personer. Ifall sådana reaktioner kan ses, avbryt användningen av produkten och remittera patienten till läkare.

2. Använd alltid handskar, munskydd och skyddsglasögon eller annan personlig skyddsutrustning.

Vissa produkter som hänvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med GHS. Därmed, håll er alltid uppdaterade med våra aktuella Säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på:
http://www.gceurope.com eller för Amerika på http://www.gcamerica.com
Dessa kan också erhållas från din leverantör.

Senast reviderad: 08/2018

CERASMART™ 270

BLOCO DE CERÂMICA HÍBRIDA CAD/CAM PARA UMA SUPERIOR ABSORÇÃO DE FORÇAS

Para utilização exclusiva por Médicos Dentistas, nas indicações recomendadas.

INDICAÇÕES

- Restaurações indiretas sem metal: coroa total, inlay, onlay, faceta laminada
- Coroa implantossuportada

CONTRAINDICAÇÕES

Evitar a utilização deste produto em pacientes com alergias conhecidas ao polímero de metacrilato.

DESIGN DO PREPARO

Ao preparar restaurações, as seguintes dimensões mínimas devem ser respeitadas:

- A espessura mínima da parede deve ser de 1,5 mm, e 1,0 mm nas margens.
- Prepare as margens com chanfro profundo ou ombro arredondado. (Figura 1)
- Em inlays e onlays, todos os ângulos e bordas internas devem ser arredondados.
- Evitar margem em contacto oclusal direto com o dente antagonista.
- A espessura mínima da restauração deve ser de 1.5 mm nas áreas de fossa e de fissura e 1,5 mm nas áreas das cúspides.

FRESAGEM

Consulte as instruções da unidade de fresagem. Seleccione o programa de fresagem para CERASMART270 ou materiais de bloco de resina composta.

Depois de fresada, inspecione a restauração para detetar:

- Descolorações associadas ao processo de fresagem,
- Protuberâncias
- Fraturas e fissuras

Se a restauração apresentar falhas, suspenda a manufatura da restauração.

ACABAMENTO E POLIMENTO

Proceda ao acabamento e polimento com pontas de silicone ásperas e finas. A pasta DIAPOLISHER PASTE pode ser utilizada no polimento final para se obter um alto brilho.

Durante o de polimento ou ajuste da restauração, utilizar um aspirador e uma máscara de proteção para evitar inalar o pó. Usar óculos de proteção.

CIMENTAÇÃO

Com Técnica de Jateamento:

- Recomenda-se Jato de óxido de Alumínio deth 25-50µm, a 0.15MPa/1.5bar.
- Aplicar jato de ar isento de óleo ou limpar em banho de ultrassom e secar.
- Limpar com álcool o óleo residual.
- Preparar a superfície com um agente de união de silano, como o CERAMIC PRIMER II ou G-Multi PRIMER.
- Cimentar com cimento resinoso, como o G-CEM LinkForce. NOTAR:
- Antes de utilizar o CERAMIC PRIMER II, G-Multi PRIMER ou G-CEM LinkForce, consulte as respectivas instruções de utilização do fabricante.

Com condicionamento com ácido fluorídrico

- Proceder ao condicionamento com ácido fluorídrico (5%) por 60 segundos.
- Lavar com jato d'água ou limpar em banho de ultrassom e secar.
- Preparar a superfície com um agente de união de silano, como o CERAMIC PRIMER II ou G-Multi PRIMER.
- Cimentar com cimento resinoso, como o G-CEM LinkForce. NOTAS:
- Antes de utilizar o CERAMIC PRIMER II, G-Multi PRIMER ou G-CEM LinkForce, consulte as respectivas instruções de utilização do fabricante.
- O ácido fluorídrico recomenda-se apenas para uso extraoral e não deve ser aplicado na cavidade oral.
- O ácido fosfórico (35-37%) também pode ser utilizado na limpeza da superfície, preferencialmente can be also used for the purpose of cleaning the surface, preferably sendo esfregado com um microbrush por 10-15 segundos.

Com condicionamento com ácido fluorídrico

Cirar rugosidades na área de união com uma broca de tungsteno sob ponta diamantada. Aplicar CERAMIC PRIMER II ou G-Multi PRIMER para melhorar a adesão, e secar a superfície. Aplicar um agente adesivo de união, seguindo as instruções do fabricante. Aplicar o material restaurador de composito à sua escolha. G-æniäl Universal Flo ou G-æniäl Universal Injectable é recomendada para tornar a superfície da restauração homogênea já que consiste da mesma tecnologia de nano cerâmica flexível que CERASMART270. Neste caso, o uso de um agente adesivo de união não é necessário.

CARACTERIZAÇÃO

Conforme desejado, OPTIGLAZE color ou GRADIA PLUS Lustre Paint é recomendado como caracterização de superfície e glazeamento. Jatear com 25-50µm alumina (0.15MPa/1.5bar.), lavar e secar. Aplicar CERAMIC PRIMER II ou G-Multi PRIMER, secar e aplicar OPTIGLAZE color ou GRADIA PLUS Lustre Paint. OPTIGLAZE color e GRADIA PLUS Lustre Paint só podem ser fotopolimerizados com aparelhos fotopolimerizadores com comprimento de onda de 390-430 nm. Consulte as respetivas instruções de utilização.

COR

5 cores Vita® disponíveis em dois níveis de translucidez:
- Alta translucidez - High Translucency (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
- Baixa translucidez - Low Translucency (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
- 1 cor de branhqueamento (bleach shade, BL)
*Vita® é uma marca registada da Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha.

TAMANHO

Disponível em 3 tamanhos: 12, 14, 14L

EMBALAGEM

5 blocos por caixa

ARMAZENAMENTO

Para um ótimo desempenho: armazenar em temperatura (4-25°C / 39,2-77,0 °F), protegido da luz direta do sol e de humidades elevadas.

CUIDADO

- Em casos raros, este produto pode provocar reações de sensibilidade em algumas pessoas. Caso se observem reações desse gênero, interrompa o uso do produto e consulte um médico.
- Equipamentos de proteção individual (EPI) tais como luvas, máscaras e óculos de segurança devem ser sempre utilizados.

Alguns produtos referenciados nas presentes instruções de utilização podem ser classificados como perigosos de acordo com a GHS. Sempre familiarize-se com as fichas de informação de segurança disponíveis em:
http://www.gceurope.com ou para as Américas http://www.gcamerica.com
Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

Última revisão: 08/2018

CERASMART™ 270

ΥΒΡΙΔΙΚΟ CAD/CAM ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΑΣΕΩΝ

Διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση και τις προτεινόμενες ενδείξεις.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Χωρίς μέταλλο έμμεσες αποκαταστάσεις: ολική στεφάνη, ένθετο, όψεις
- Εμπειρευευστική στεφάνη

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος αυτού σε ασθενείς με γνωστές αλλεργίες σε μεθακρυλικά πολυμερή.

ΠΡΟΤΙΜΑΖΙΑ ΚΟΙΤΗΣΤΗΣ

Κατά το σχεδιασμό κοιλήτων, οι ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις πρέπει να ακολουθούνται:

- Το ελάχιστο πάχος τοιχώματος πρέπει να είναι 1.5 mm, 1.0 mm στα όρια.
- Προτοιμάστε τα όρια με βαθιά chamfer ή αποστρωγγισμένο άκρου λοζοτόμηση. (Εικόνα 1)
- Πα ενθэта και επένθετα, όλες οι εσωτερικές ακμές και γωνίες πρέπει να αποστρωγγιστούν. Αποφύγετε τα όρια της παρακείης να τοποθετούνται σε άμεση συγκλεισιακή επαφή με τον αντανώνιστή.
- Το ελάχιστο πάχος της αποκατάστασης πρέπει να είναι 1.5 mm στις περιοχές των οπών και σχιμών και 1.5 mm στις περιοχές των φυμάτων.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ/ΚΟΠΗ

Παρακαλούμε αναφερθείτε στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή της συσκευής. Επιλέξτε το πρόγραμμα κοπής για το CERASMART270 ή το μπλοκ του εκσυμμετρικού υλικού.

Μετά την κοπή ελέγξτε την αποκατάσταση για:

- Αποχρωματισμούς οφειλόμενους στη διαδικασία κοπής
- Ελακεία στα
- Ρωγμές στα

Αν η αποκατάσταση είναι ανεπαρκής διακόψτε τη διαδικασία κατασκευής της.

ΛΕΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΒΑΩΣΗ

Λείανει και στιβάζειτε την αποκατάσταση με αδρόκοκκα και λεπτόκοκκα ελαστικά κυπελόαειδη και φαγοεισείη. Η πάστα DIAPOLISHER PASTE μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τελική λείανση και εστιακή υψηλής στιλπνότητας.

Σημειώση:
Κατά την ρύθμιση και λείανση της αποκατάστασης χρησιμοποιήστε ηλεκτρική αναρρόφηση σκόνης και φορέστε μάσκα προστασίας από την σκόνη προς αποφυγή εισπνοής. Φορέστε προστατευτικό γυαλιά.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

- Με την τεχνική της αμμοβλήσης
- 1) Συστήνεται η εφαρμογή αμμοβολής με αλουμίνια 25-50µm 0.15MPa/1.5bar.
- 2) Φυσήστε την αποκατάσταση με αέρα χωρίς έλαιο από την αεροσφύριγγη ή καθαρίστε την σε συσκευή υπερήχων και στεγνώστε την.

- 3) Καθαρίστε με ονδάνωμα για την απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων ελαίου.
- 4) Προτοιμάστε την επιφάνεια με έναν παράγοντα σιλιανίου όπως ο CERAMIC PRIMER II ή ο G-Multi PRIMER.
- 5) Συγκολλήστε με μία ρητινώδη κονία όπως η G-CEM LinkForce. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πριν από την εφαρμογή των υλικών CERAMIC PRIMER II, G-Multi PRIMER ή της G-CEM LinkForce, αναφερθείτε στις σχετικές οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

Αδρποποίηση με υδροφοθορικό οξύ

- Εφαρμόστε υδροθορικό οξύ (5%) για 60 δευτερόλεπτα.
- 2) Τυπώνετε με στρέψν νερού ή καθαρίστε σε συσκευή υπερήχων και στεγνώστε
- 3) Προτοιμάστε την επιφάνεια με έναν παράγοντα σιλιανίου όπως ο CERAMIC PRIMER II ή ο G-Multi PRIMER.
- 4) Συγκολλήστε με μία ρητινώδη κονία όπως η G-CEM LinkForce. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- (1) Πριν από την εφαρμογή των υλικών CERAMIC PRIMER II, G-Multi PRIMER ή της G-CEM LinkForce, αναφερθείτε στις σχετικές οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.
- (2) το Υδροθορικό οξύ είναι μόνο για εξωτερική εφαρμογή και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εντός της στοματικής κοιλότητας.
- (3) Φωσφορικό οξύ (35-37%) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό της επιφάνειας, ειδικά επαλεφοντας το με ένα βουρτσάκι για 10-15 δευτερόλεπτα.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ

Αδρποποίηση την περιοχή της συγκόλλησης με μία εγγυσιείδη διαμαντιού ή καρβιδίου. Εφαρμόστε τον ενεργοποιητή CERAMIC PRIMER II ή τον G-Multi PRIMER για βελτίωση της συγκόλλησης και στεγνώστε την επιφάνεια. Εφαρμόστε συγκολλητικό παράγοντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Προχωρήστε στην τοποθέτηση της επιλεξιείσας αποκαταστατικής ονδύτης ρητίνης. Συστήνεται η χρήση της λεπτόκοκκης ρητίνης G-æniäl Universal Flo ή της ενδύσης G-æniäl Universal Injectable προκειμένου να γίνει ομοιογενής η επιφάνεια της αποκατάστασης καθώς περιέχει την ίδια εύκαμπτη νανο-κεραμική τεχνολογία όπως το CERASMART270. Σε αυτήν την περίπτωση, η ενδύση της εφαρμογής συγκολλητικού παράγοντα δεν είναι απαραίτητη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Όταν απαιτείται επιφανειακός χαρακτηρισμός και απόδοση γυαλάδας χρησιμοποιήστε το OPTIGLAZE color ή το GRADIA PLUS Lustre Paint. Αμμοβλήστε με κόκους αλουμίνιου 25-50µm (0.15MPa/1.5bar.), καθαρίστε και στεγνώστε. Εφαρμόστε τον παράγοντα ενεργοποίησης πορσελάνης CERAMIC PRIMER II ή τον παράγοντα G-Multi PRIMER, στεγνώστε και εφαρμόστε το υλικό OPTIGLAZE color ή το GRADIA PLUS Lustre Paint. Τα υλικά OPTIGLAZE color και GRADIA PLUS Lustre Paint μπορούν να πολυμεριστούν μόνο σε συσκευή φωτοπολυμερισμού μήκους κύματος 390-430 nm. Αναζητείστε τις σχετικές οδηγίες χρήσης.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ

5 αποχρώσεις Vita® διατίθενται σε δύο διαφάνειες:
- Υψηλή Διαφάνεια - High Translucency (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
- Χαμηλή Διαφάνεια - Low Translucency (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
- Μία απόχρωση λεύκανσης (BL)