

Vähän työskentelyvaiheita, siksi vähemmän virheitä



















RelyX™ Unicemia on helppo käyttää. Aikaavievät käsittelyvaiheet etsaus, esikäsitteily ja sidostus eivät ole enää tarpeen.

Levitä valmiiksi sekoitettu sementti koko restauraation kiinnityspinnalle ja paina työ hitaasti preparoinneille. Poista ylimäärät (Kts. Ylimäärärien poisto sivu 4). Valokoveta (20 sekuntia/alue) tai anna kovetua itsekseen (5 minuuttia). Viimeistele ja kiillota saumat.

Aplicap™ ja Maxicap™ kapsleissa materiaalien sekoittuminen ja annostelu on joka kerta samanlainen. Sementti on homogeenistä ja kovettumisaika vakio. Säilytä kapselit huoneenlämmössä.

RelyX Unicemilla saat lujat ja tiiviit sidokset sekä hammaskudokseen että kiinnitettävään restauraatioon. Jälkisenäisyys on erittäin harvinaista. Kosteutta sietävä materiaali voidaan viedä turvallisesti myös ienrajan alapuolelle ulottuviin korjauksiin. (Veri- ja sylkikontaminaatio estettävä.) Kofferdamin käyttö ei ole tarpeen.

Hampaan kiinnitysinta kannattaa huuhdella juuri ennen sementointia ja jättää lievästi kosteaksi ennen restauraation asettamista hampaistolle.

Työskentelyvaiheet	Adhesiivinen sementointi "total-etch" yhdistelmämuovisementteillä	Adhesiivinen sementointi RelyX Unicem kiinnityssementillä
Poista väliaikaistyte, puhdista ja huuhtelee preparoinnit.		
Etsaa etsausgeelillä.		Ei tehdä
Huuhtelee huolellisesti vedellä.		Ei tehdä
Kuivaa öljyttömällä ja vedettömällä ilmalla, mutta älä ylikuivaa.		Ei tehdä
Vie esikäsitteilyluos kertakäyttöisellä annostelutikulla huolellisesti hieroen.		Ei tehdä
Kuivaa esikäsitteilyluos kevyesti ilmapuustilla. Vältä kohtisuoraa puhallusta.		Ei tehdä
Vie sidosaine kertakäyttöisellä annostelutikulla ja hiero huolellisesti.		Ei tehdä
Puhalla sidosaine kevyesti ilmapuustilla. Vältä "lammikoita".		Ei tehdä
Sekoita sementti ja vie se täytteelle ja/tai kaviteettiin.		
Vie restauraatio hampaistolle.		
Poista ylimäärät.		
Valokoveta.		Tehdään, jos työ läpäisee valoa
Keraaminen kuunu sementoinnin jälkeen.		

- Ei etsausta, ei esikäsitteilyä, ei erillistä sidostusta
- Ylimäärärien poisto on helppoa
- Hyvä sidos ja saumatiivisyys
- Jälkisenäisyys erittäin harvinaista

RelyX™ Unicem Aplicap™ ja Maxicap™ -pakkaukset



RelyX Unicem Applicap peruspakkaus

RelyX Unicem kiinnityssementti on kätevissä Aplicap ja Maxicap kapsleissa, joko vastaavan kokoisten kapseliaktivaattorien ja -viejien kanssa tai ilman. Viisi väriaihtoehtoa: Läpikuultava, A1, A2 universaali, A3 opaakki sekä valkoinen opaakki.

Kapselien sekoitukseen tarvitset joko 3M ESPE RotoMix (76300) tai 3M ESPE CapMix (76190) kapselisekoittimen tai vastaavan. Kysy lisää jälleenmyyjältäsi.

RelyX Unicem Aplicap

Tilausnumero:	Tuote:	Sisältö:
56828	RelyX Unicem Aplicap kokeilupakkaus	20 kapselia: 10 x A2 universaali 6 x läpikuultava 4 x A3 opaakki
56814	RelyX Unicem Aplicap peruspakkaus	50 kapselia: 24 x A2 universaali 16 x läpikuultava 10 x A3 opaakki 1 x aktivaattori ja 1 x viejä
56815	RelyX Unicem Aplicap refill – lajitelma	50 kapselia: 24 x A2 universaali 16 x läpikuultava 10 x A3 opaakki
56816	RelyX Unicem Aplicap refill	50 kapselia: läpikuultava
56817	RelyX Unicem Aplicap refill	50 kapselia: A3 opaakki
56818	RelyX Unicem Aplicap refill	50 kapselia: A2 universaali
56819	RelyX Unicem Aplicap refill	20 kapselia: A1 opaakki
56820	RelyX Unicem Aplicap refill	20 kapselia: valkoinen opaakki

Aplicap kapselin materiaali riittää yhden yksikön sementointiin (kapselin sisältö 0,1 ml).

RelyX Unicem Maxicap

Tilausnumero:	Tuote:	Sisältö:
56830	RelyX Unicem Maxicap peruspakkaus	20 kapselia: 10 x A2 universaali 6 x läpikuultava 4 x A3 opaakki 1 x aktivaattori ja 1 x viejä
56831	RelyX Unicem Maxicap refill – lajitelma	20 kapselia: 10 x A2 universaali 6 x läpikuultava 4 x A3 opaakki
56832	RelyX Unicem Maxicap refill	20 kapselia: läpikuultava
56833	RelyX Unicem Maxicap refill	20 kapselia: A3 opaakki
56834	RelyX Unicem Maxicap refill	20 kapselia: A2 universaali

Maxicap kapselin materiaali riittää useamman yksikön sementointiin (kapselin sisältö 0,36 ml).

3M ESPE

Hammashoitotuotteet
PL 90
02601 ESPOO
Puh: (09) 52521
www.3mespe.com/ft

Painettu Tanskassa
© 3M 2006

3M, ESPE, RelyX, Aplicap, Maxicap, Lava ja Paradigm ovat 3M:n ja ESPE AG:n rekisteröimiä tavaramerkkejä. Empress on Ivoclarin rekisteröimä tavaramerkki.

3M ESPE

Selvä suunta
vain yksi sementti

2.0mm

1.5mm

RelyX
Unicem

Itsekiinnittyvä universaali sementti

BR61/000091-4 FT

Indikaatiot

- Inlayt
 - Onlayt
 - Kruunut
 - Sillat,
- jotka ovat valmistetut
- metallista
 - posliinista/keramiasta
 - yhdistelmämuovista
- Juurikanavanastat
 - metalliset
 - sirkoniumoksidiset
 - kuituvahvistetut
- Kruunupilari voidaan kerrostaa suoraan RelyX Unicem semen-
- toinnin päälle ilman välivaiheita

RelyX™ Unicem

Erinomainen kiinnittyvyys – helppo käyttää

Kätevä ja helppokäyttöinen

3M ESPE on kehittänyt hammashoidon sementointiin uuden standardin. RelyX Unicemissa yhdistyvät perinteisen fosfaattisementin helppokäyttöisyys ja muovisementin luja adhesiivinen kiinnittyminen. Menetelmässä ei tarvita erillisiä sidostusainepiteitä.

Pysyvään sementointiin

RelyX Unicem on itsekiinnittyvä, kaksoiskovetteinen universaali kiinnityssementti kaikentyyppisten keraamisten, metallisten tai muovipohjaisten inlay /onlay -täytteiden, kruunuunujen ja siltojen sekä erityyppisten juurikanavanastojen adhesiiviseen sementointiin.


RelyX Unicemin erityinen kemia takaa hyvän kiinnittyvyyden eri pintoihin sekä erinomaisen saumatiiveyden.

Laminaattien kiinnitykseen suosittelemme pelkästään valokovetteista 3M ESPE RelyX™ Veneer sementtiä, jolla työskentelyaika on rajoittamaton.

Kevytsiltatyypisesti kiinnitetyt kuitusillat kannattaa sementoida 3M ESPE RelyX™ ARC kiinnitysmuovilla.

Hyvät tulokset

Markkinoille tulonsa jälkeen RelyX Unicemia on käytetty jo yli miljoonassa työssä, jona aikana siitä on tullut hammaslääkäreiden suosikki kaikkialla maailmassa. Käyttäjätutkimuksiimme on osallistunut 500 hammaslääkärää. He ovat tehneet yli 8.000 sementointia. Tulokset vahvistavat materiaalin luotettavan toiminnan. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista hammaslääkäreistä käyttävät tällä hetkellä RelyX Unicemia pysyvään sementointiin.




Tunnetut hammashoitoalan testijulkaisut ovat arvioineet RelyX Unicemin erinomaiseksi. *Reality Now* julkaisu arvioi materiaalin 4,2 tähden arvoiseksi viidestä ja *The Dental Advisor* antoi RelyX Unicemille täydet viisi plussaa. *Reality Now* valitsi tuotteen vuonna 2004 kaikkein innovatiivisimmaksi uudeksi hammashoitotuotteeksi.

Luja kiinnittyvyys sekä hampaaseen että suun ulkopuolella valmistettuun restauraatioon

Keraamisten, metallisten tai yhdistelmämuovipohjaisten materiaalien adhesiivinen sementointi


Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että RelyX™ Unicem kiinnittyy erittäin lujasti keraamisiin, metallisiin tai muovipohjaisiin materiaaleihin. Materiaali kovettuu sekä valolla että kemiallisesti.

Kiinnittyvyys kultaseoksiin (hiekkapuhallus)




Repäisyjuujs hiekkapuhallettuun kultaoseeseen pimeäkovetuksen jälkeen, mitattu 14 lämpörasituspäivän kuluttua. A. Piwowarczyk, J.A. Sorensen et al., industrial report 2001.

Kiinnittyvyys lasikeramiaan (Empress® 2)




Repäisyjuujs fluoriivetyhapolla etsattuun keraamiaan valokovetuksen jälkeen, mitattu 14 lämpörasituspäivän kuluttua. A. Piwowarczyk, J.A. Sorensen et al., J. Dent. Res. 81 (Spec Iss A) 2002, A-401.

Kiinnittyvyys täyskeramiaan (Lava™)



Repäisyjuujs Lava Zirkonium keraamiaan valokovetuksen jälkeen, mitattu 150 päivän vedessä säilytyksen kuluttua (37 °C). A. Piwowarczyk et al., IADR Goteborg 2003, Abstract #60.

Kiinnittyvyys yhdistelmämuoviin (Paradigm™ MZ100)




Repäisyjuujs yhdistelmämuovitäytteeseen valokovetuksen jälkeen. R. Rusin et al., IADR Honolulu 2004, submitted

Kiilteeseen ja dentiiniin kiinnitys ilman erillistä sidosainetta, hammaspinnan huolellinen puhdistus riittää


Luja kiinnittyvyys kiilteeseen ja dentiiniin sekä valo- että kemialliskovetteisena.

Kiinnittyvyys dentiiniin (kemialliskovetteinen)




Repäisyjuujs dentiiniin pimeäkovetuksen jälkeen, mitattu 14 lämpörasituspäivän kuluttua. A. Piwowarczyk, J.A. Sorensen et al., CED Cardiff 2002, Abstract #215.

Kiinnittyvyys dentiiniin (valokovetteinen)




Repäisyjuujs dentiiniin valokovetuksen jälkeen, mitattu 24 tunnin vedessä säilytyksen kuluttua (37 °C). M Irie et al., J. Dent Res 81 (Spec Iss A) 2002, A-415.

Kiinnittyvyys kiilteeseen



Vetoluujs kiilteeseen valokovetuksen jälkeen, mitattu 24 tunnin vedessä säilytyksen kuluttua (37 °C). J.M.Powers et al., AADR 2003 San Antonio, Abstract #1197 (revised).

Kiinnittyvyys juuridentiiniin



Mikrovetoluujs kiilteeseen kemialliskovetuksen jälkeen, mitattu 24 tunnin vedessä säilytyksen kuluttua (37 °C). R.Walter, P.N.R.Pereira et al., IADR Goteborg 2003, Abstract #1463.

Tiivis ja kestävä liitos kosteaan hammaskudokseen ja keramiaan


Erinomainen saumatiiviyys rasitustestin jälkeen

Nopeutetun lämpörasitus- ja kuormitustestin perusteella todettiin:

Vaikka sementin käsittely ja vienti ovat hyvin yksinkertaisia, ovat RelyX Unicemin saumatiiveys ja kulumisominaisuudet yhtä hyvät kuin hampaan esikäsitteilyn ja erillisen sidostuksen vaativilta yhdistelmäpohjaisilla kiinnitysmenetelmillä.


Muovipohjainen sementti

(testissä saumat ovat pettäneet)



Keramia Sementti Dentiini

RelyX Unicem



Keramia Sementti Dentiini

Elektronimikroskooppikuvat sementtien saumamuutoksista lämpörasitus- ja kuormitustestin jälkeen. M. Rosenritt, M. Behr, R. Lang, G. Handel, »Marginal Adaptation of Ceramic Inlays Using Different Types of Cements«, J. Dent. Res. 81 (Spec Iss A) 2002, A-36.

Tekniset tiedot

Röntgenopaakki	
Valokovetus:	20 sekuntia
Kemiallinen kovettuminen sekoituksen alusta:	5 minuuttia (Aplicap) 6 minuuttia (Maxicap)
Työskentelyaika sekoituksen alusta:	2 minuuttia (Aplicap) 2 ½ minuuttia (Maxicap)
Sekoitus aika - CapMix:	15 sekuntia
Sekoitus aika - RotoMix:	10 sekuntia
Filmipaksuus:	16 µm
Lineaarinen turpoaminen 1 kuukauden jälkeen:	0,4 %

Ylimäärien poisto

Ylimäärät voidaan poistaa lyhyen 2-3 sekunnin valokovetuksen jälkeen sirpillä tai muulla sopivalla käsi-instrumentilla. Vaihtoehtoisesti ylimäärien poisto tehdään 2 minuutin kuluttua hampaistolle viennin jälkeen sementin ”geelitymisvaiheessa”.



Dr. Gunnar Reich

Indikaatiot

- Inlayt
 - Onlayt
 - Kruunut
 - Sillat,
- jotka ovat valmistetut
- metallista
 - posliinista/keramiasta
 - yhdistelmämuovista
- Juurikanavanastat
 - metalliset
 - sirkoniumoksidiset
 - kuituvahvistetut
- Kruunupilari voidaan kerrostaa suoraan RelyX Unicem semen-
- toinnin päälle ilman välivaiheita